

FACADE SYSTEM

# 2620

HAFTGRUND BUNTSTEINPUTZ



## DER RICHTIGE UNTERGRUND FÜR BUNTSTEINPUTZ

### Weiß und gebrauchsfertig für höchst professionelle Ergebnisse

**Weiß:** Färbt helle Untergründe, um ein homogenes Aussehen ohne Farbabweichungen zu erzielen, insbesondere bei farbigen Buntsteinputzen, bei denen der Untergrund durchscheinen kann.  
 Gleicht die Saugfähigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit aus. Verhindert das vorzeitige Austrocknen des aufzutragenen Putzes.  
 Wasserabweisend: Geeignet für den Sockelbereich.  
 Enthält Füllstoffe: Erhöht die Haftfähigkeit des Putzes und erleichtert die Verarbeitung.  
 Vorrätig und gebrauchsfertig.



Außen: Wand + Decke  
 Innen: Wand + Decke  
 Für Handverarbeitung

### Heiz- und Kühlbereich



Boden + Wand

## WETTERBEDINGUNGEN



**Verarbeitungstemperatur (min.)**  
 5 °C

**Verarbeitungstemperatur (max.)**  
 30 °C

### Mischen



**Mischzeit in min.**  
 2 Min.

**Mischgeschwindigkeit in U/min**  
 800

## Verbrauch



**Materialverbrauch Min.**  
0.4

**Materialverbrauch Max.**  
0.4

**Materialverbrauch in  
Masseinheit**  
kg/m<sup>2</sup>

## Reichweite

Materialverbrauch	bei	Reichweite
24 kg	1 nátër	60 m <sup>2</sup>
8 kg	1 nátër	20 m <sup>2</sup>

## EMPFOHLENE SYSTEMPRODUKTE

<b>2790 BUNTSTEINPUTZ</b>	<b>Für Gebäudesockel</b>
<b>2791 MAGIC DECOR 2,5mm</b>	<b>Kreativputz zur Gestaltung rauer Oberflächen</b>
<b>2792 MAGIC DECOR 1mm</b>	<b>Kreativputz zur Gestaltung körniger Oberflächen</b>
<b>2793 MAGIC DECOR 0,2mm</b>	<b>Kreativputz zur Gestaltung glatter Oberflächen</b>
<b>2794 MAGIC DECOR STONE</b>	<b>Kreativputz zur Gestaltung feiner Natursteinoptik</b>

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittel	Polymerdispersion
Brennbarkeitsklassen	B
Haftzugfestigkeit auf Betonuntergrund in $\geq N/mm^2$	0.3
PH Wert	8

## VARIANTEN



Zum Vertrieb in	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
<b>Farbe</b>	weiß		weiß	
<b>Nettogewicht in Kg</b>	8 kg		24 kg	24 kg
<b>Verpackungsart</b>	Eimer	Eimer	Eimer	Eimer
<b>Verpackungsmaterial</b>	PP	PP	PP	PP
<b>Menge pro Palette</b>	72	72	24	24
<b>Gewicht pro Palette in Kg</b>	576 kg	576 kg	576 kg	576 kg
<b>Haltbarkeit in Monaten</b>	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate

**Verpackungsart**

Eimer

**Verpackungsmaterial**

PP

**Lagerbedingungen**

frostfrei, in ungeöffneter Originalverpackung, Vor Beschädigungen schützen, Temperaturen +5°C bis 30°C

**Service**

Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

**Qualität**

Die Qualität der Produkte wird von den Labors des Herstellers ständig überwacht.

**Rechtliche Hinweise**

Da die Verwendung und Verarbeitung des Produkts nicht dem direkten Einfluss des Herstellers unterliegen, haftet der Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Verarbeitung des Produkts entstehen.

Bei Zweifeln über die Verwendung oder Verarbeitung des Produkts empfehlen wir Ihnen, unsere Vertriebs- und technischen Vertreter zu konsultieren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das technische Datenblatt zu ändern, wenn eine Aktualisierung erforderlich ist.

Mit der Herausgabe eines neuen Datenblatts wird das vorherige aufgehoben und ersetzt.

Die aktuelle Version der Datenblätter, Produkt- und Serviceinformationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers finden Sie unter [www.cemix.at](http://www.cemix.at).