

# SW71 Dispersionskleber

## **ZUSAMMENSETZUNG:**

Lösungsmittelfreier, einkomponentiger, pastöser Kleber auf Dispersionsbasis.

## **ANWENDUNG:**

Zum Kleben von Wärmedämmplatten auf Basis von EPS und Mineralwolle auf organisch gebundenen Holzwerkstoff-/holzmehrschicht- und Bau-Furnier-sperrholzplatten, Zement- bzw. gipsgebundenen Holzwerkstoffplatten mit einer Stärke  $\geq 12$ mm, Gipsfaserplatten sowie kunststoffgebundenen Untergründen und keramischen Bekleidungen. Ausgleichsspachtel unter Verfließungen.

## **UNTERGRUNDVORBEREITUNG:**

Der Untergrund muss planeben, trocken, sauber, fest, trag- und leicht saugfähig sein. Keramische Untergründe sind mit Cemix KONTAKT B vorzubehandeln. Die länderspezifischen Verarbeitungsrichtlinien und Normen sind einzuhalten.

## **VERARBEITUNG:**

Gebrauchsfertigen Dispersionskleber mit Edelstahlzahntraufel 6x6 mm Zahnung vollflächig auf den Untergrund auftragen und Dämmplatten fest in das Klebebett eindrücken. Die Dämmplatten sind generell zusätzlich mit geeigneten Dämmstoffdübeln zu befestigen.

## **QUALITÄTSSICHERUNG:**

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

## **HINWEIS:**

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

## **TECHNISCHE PARAMETER:**

Verbrauch auf planebenen Untergrund:	ca. 2-3 kg/m <sup>2</sup>
Wasserverdünnbar:	max. 1%
Trockenzeit:	ca. 24-48 Stunden. (bei 20°C und 65% Rel.LF.) (tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit auf mehrere Tage verlängern)

Services auf Anfrage durch unsere Vertriebs- und technischen Vertreter. Bei Unsicherheiten bezüglich der Verarbeitung, der Untergrundvorbereitung oder baulicher Besonderheiten bitten wir um Rücksprache.

## **LIEFERFORM:**

Art. Nr. BC5 055 25 06 00Z, 25 kg Eimer, 24 Eimer/Palette/600kg

## **LAGERUNG:**

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

## **VERTRIEB:**

Cemix Trockenbaustoffe  
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria  
Tel: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233  
office@cemix.at  
www.cemix.at

Hauptsitz: LASSELSBERGER GmbH, Wörth 3, 3380 Pöchlarn

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben Ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand: Jänner 2024

